
SU YALITIM MALZEMELERİ



VitrA Fix PAH BANDI

Termoplastik elastomer esaslı (TPE),
duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı

KULLANIM ALANLARI

- Banyo, wc vb. ıslak hacimli mekanlarda
- Balkon, teras, parapetlerde
- Havuz, su deposu vb. daimi ıslak hacimli alanlarda

ÖZELLİKLER

Taşıyıcı : Modifiye edilmiş polyester file
Kaplama : Yaşlanmaya dayanıklı, termoplastik elastomer (TPE)
Renk : Koyu gri

TEKNİK PERFORMANS*

FİZİKSEL ÖZELLİKLER (YAKLAŞIK)	TEST METODU	DEĞER
Kopma Yükü (Boyuna)	DIN EN ISO 527-3	63 N /15 mm
Kopma Yükü (Enine)	DIN EN ISO 527-3	36 N /15 mm
Kopma Uzaması (Boyuna)	DIN EN ISO 527-3	%26
Kopma Uzaması (Enine)	DIN EN ISO 527-3	%123
Güç Emme Kapasitesi (%25 Yatay Esneklikte)	DIN EN ISO 527-3	0,7 N/mm
Güç Emme Kapasitesi (%50 Yatay Esneklikte)	DIN EN ISO 527-3	0,9 N/mm
Basınçlı Su Dayanımı	DIN EN 1928 (Metot B)	≥1,5 bar
UV-Dayanımı, min	DIN EN ISO 4892-2	≥500 saat

REFERANS STANDART

- DIN EN ISO 527-3'e göre test edilmiştir.

AMBALAJ DETAYI

- Karton kutuda 10 metre ve 50 metre

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
- Ambalaj filmi açılmışsa, malzemeyi 2 ay içinde uygulayın.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- İç ve dış yüzeylerin sağlam, kuru, tozsuz ve temiz, terazisinde ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
- Yüzey, aderansı olumsuz etkileyecek her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından arındırılmalı ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır.
- Yüzeydeki bozukluklar tamir harcı ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA

- **VitrA Fix PROOF** ürünlerinin ilk katı uygulama yüzeyine sürülür. **VitrA Fix PROOF** ürünlerinin ilk katı kurumadan **VitrA Fix PAH BANDI** derz üzerine yerleştirilerek fırça ile bastırılır. File ve keçe taşıyıcılı kısımlar **VitrA Fix PROOF** ürünlerinin ilk katının içerisine gömülür.
- **VitrA Fix PROOF** ürünlerinin ilk katı kürlendikten sonra diğer katların uygulamasına geçilebilir.

Not: Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli nakliyesi, depolanması ve imhası hakkında bilgi ve tavsiye için güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürünün malzeme güvenlik veri sayfasına (MSDS) bakmalıdır.

- Yüksek yapışma
- Yüksek elastikiyet
- Kimyasal dayanım
- Su basıncına karşı dayanıklıdır
- Hava koşullarına ve suya karşı dirençlidir
- İçme suyu ile temasa uygundur





